

Granulats : 2/4 CP2
Péetrographie : Calcaire

Utilisateur : Contrôle externe

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Code

2

4

Norme NF P 18-545 Article 7 - EN 13242+A1

code IV (MBF<10)

	d/2	d	D	1.4D	2D	f	W
	1	2	4	5.6	8		
Etendue e		15	15				
V.S.S.+U	6	25	100			4.6	
V.S.S.	5	20	99			4.0	
V.S.I.		0	80	98	100		
V.S.I.-U		0	75	97			

Partie informative

Résultats de production

du 09/01/18 au 27/02/18

	1	2	4	5.6	8	f	W
Maximum	8	17	92	100	100	5.7	6.0
Xf+1.25xEcart-types							6.4
Moyenne Xf	6	13	92	100	100	4.9	4.3
Xf-1.25xEcart-types							2.2
Minimum	4	9	91	100	100	4.0	2.6
Ecart-type	1.8	3.9	0.2	0.0	0.0	0.90	1.70
Nombre de résultats	2	2	2	2	2	2	2
Unité	%	%	%	%	%	%	%

