

**Granulats : 4/6,3 CP2**  
**Pétrographie : Calcaire**

**Utilisateur : Contrôle externe**

### Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Code

4

6.3

Norme NF P 18-545 Article 7 - EN 13242+A1

Code IV (MBF<10)

	d/2	d	D	1.4D	2D	f	FI	W
	2	4	6.3	9	12.5			
Etendue e		15	15					
V.S.S.+U	6	25	100			4.6	39.00	
V.S.S.	5	20	99			4.0	35.00	
V.S.I.		0	80	98	100			
V.S.I.-U		0	75	97				

### Partie informative

Résultats de production

du 12/09/17 au 29/01/18

	2	4	6.3	9	12.5	f	FI	W
Maximum	5	13	97	100	100	4.0	12.00	6.0
Xf+1.25xEcart-types	5	12	94	100	100	3.7		5.3
Moyenne Xf	4	8	91	100	100	2.9	8.50	3.7
Xf-1.25xEcart-types	2	5	87	100	100	2.1		2.1
Minimum	2	4	86	99	100	1.8	7.00	2.3
Ecart-type	0.9	2.8	2.9	0.2	0.0	0.70	2.062	1.30
Nombre de résultats	16	16	16	16	16	16	4	16
Unité	%	%	%	%	%	%	%	%

