

Granulats : 6,3/10 mm CP2
Péetrographie : Calcaire

Utilisateur : Contrôle externe

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Code

6.3 10

Norme NF P 18-545 Article 10 - EN 12620+A1 et EN 13139

Code A (MBF<10)

	d/2	d	D	1.4D	2D	f	FI	W
	3.15	6.3	10	14	20			
Etendue e		15	15					
V.S.S.+U	6	25	100			4.3	24.00	
V.S.S.	5	20	99			4.0	20.00	
V.S.I.		0	80	98	100			
V.S.I.-U		0	75	97				

Partie informative

Résultats de production

du 12/09/17 au 13/02/18

	3.15	6.3	10	14	20	f	FI	W
Maximum	4	25	97	100	100	3.5	9.00	5.2
Xf+1.25xEcart-types	3	21	97	100	100	2.8		4.2
Moyenne Xf	3	14	94	100	100	2.2	7.00	3.2
Xf-1.25xEcart-types	2	6	92	100	100	1.5		2.1
Minimum	2	6	91	100	100	1.6	4.00	2.2
Ecart-type	0.7	5.9	1.8	0.0	0.0	0.50	1.871	0.80
Nombre de résultats	16	16	16	16	16	16	4	16
Unité	%	%	%	%	%	%	%	%

