

Granulats : 10/14 CP3
Péetrographie : Calcaire

Utilisateur : Contrôle externe

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Code

10 14

Norme NF P 18-545 Article 10 - EN 12620+A1 et EN 13139

Code A (MBF<10)

	d/2	d	D	1.4D	2D	f	FI	W
	5	10	14	20	28			
Etendue e		15	15					
V.S.S.+U	6	25	100			4.3	24.00	
V.S.S.	5	20	99			4.0	20.00	
V.S.I.		0	80	98	100			
V.S.I.-U		0	75	97				

Partie informative

Résultats de production

du 12/09/17 au 27/02/18

	5	10	14	20	28	f	FI	W
Maximum	4	22	99	100	100	1.8	9.00	3.6
Xf+1.25xEcart-types	3	20	99	100	100	1.6		3.5
Moyenne Xf	2	16	97	100	100	1.4	4.80	2.7
Xf-1.25xEcart-types	1	12	96	100	100	1.1		2.0
Minimum	1	11	95	100	100	1.1	3.00	1.6
Ecart-type	0.6	3.4	1.4	0.0	0.0	0.20	2.227	0.60
Nombre de résultats	17	17	17	17	17	17	5	17
Unité	%	%	%	%	%	%	%	%

