

Granulats : 0/10 Tertiaire

Utilisateur : Contrôle externe


Péetrographie : Calcaire

Elaboration : Concassé Tertiaire

Laboratoire	Laboratoire Routes et Matériaux Z A Fief de Beaussais 79260 FRANCOIS
Classe granulaire	0/10 mm
N° d'identification :	

ESSAIS	Minimum	Valeur	Maximum	U	Norme
Evaluation des fines - Essai au bleu de méthylène		2.53 g			EN 933-9
Teneur en eau par séchage en étuve venti		3.8 %			EN 1097-5
Masse humide					
Teneur en fines		12.97 %			EN 933-1

Analyse granulométrique				
Masse	Minimum	%tamisat	Maximum	Incertitude
Tamis (mm)				
0.063		12.97		
0.500		25.75		
1.000		33.56		
2.000		44.08		
4.000		60.02		
5.000		68.40		
7.100		82.93		
10.000		97.41		
14.000		100.00		
20.000		100.00		



BONNIN Aurélie