

Granulats : 6.3/10 lavé CP3
Péetrographie : Calcaire

Utilisateur : Contrôle externe

Matériaux pour enduits décoratifs

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Code

6.3 10

Norme NF P 18-545 Article 8 - EN 13043

Code III (MBF<10)

	d/2	d	D	1.4D	2D	f	FI	W
	3.15	6.3	10	14	20			
Etendue e		10	10					
V.S.S.+U	6	25	100			1.3	29.00	
V.S.S.	5	20	99			1.0	25.00	
V.S.I.		0	80	98	100			
V.S.I.-U		0	75	97				

Partie informative

Résultats de production

du 12/09/17 au 29/01/18

	3.15	6.3	10	14	20	f	FI	W
Maximum	4	25	98	100	100	1.8		6.3
Xf+1.25xEcart-types								5.6
Moyenne Xf	2	16	95	100	100	1.0	5.00	4.6
Xf-1.25xEcart-types								3.6
Minimum	1	8	90	100	100	0.4		3.5
Ecart-type	0.9	5.0	2.5	0.0	0.0	0.40		0.80
Nombre de résultats	10	10	10	10	10	10	1	10
Unité	%	%	%	%	%	%	%	%

